



MAGIC OIL 2K SPA

Olie-voks kombination med naturlige olier og voks, tværbinding og tørring ved hjælp af iltning efter tilsætning af hærdere, specielt egnet til hårde/massive trægulve i vådrum.

Beskrivelse:

Kombinationen af flydende olier og voks er velegnet til overfladebehandling- og -beskyttelse af:

- Slebne og kittede parket og trægulve
- Parket- og trægulve i vådrum
- Velegnet til gulve med gulvvarme.

Generelle oplysninger om parket i vådområder:

Valget af træsorter og konstruktionen af trægulvet, samt den måde gulvet er monteret på og miljøet, er særlig vigtigt i områder, der er udsat for høje fugtighedsniveauer. Kunden skal tage løbende ansvar for beskyttelse af gulvet, f.eks. skal stående vand på gulvet skal undgås, det er vigtigt, at et passende vedligeholdelsesprogram af træet efterfølgende følges. Med en filmformende (lak) overfladebehandling, er der fare for "hvidfarvning", dvs. en krympning efter ekspansion, der giver brud på lakken, og afslører en hvid kant. Når træet bevæger sig, især når det svinder ind, går lakfilmen op og der dannes hvide brudkanter, der kan få lakken til at skalle af.

Alternativet er en overfladebehandling med MAGIC OIL 2K SPA.

Produktegenskaber / fordele:

En olie-voks-kombination, der resulterer i en åndbar og diffusionsåben overflade med åbne porer. Ved hjælp af voksandelen opnås der en ensartet mat og fløjsagtig overflade. Med MAGIC OIL 2K SPA opnår man ved hjælp af den høje hærdandelen en meget høj tværbindingdensitet og er derfor ideelt egnet til parketgulve i vådrum, f.eks. i bad, wellness- og fitnessrum. Denne hurtige tørring giver på meget kort tid mulighed for at gennemføre renoveringer, uden begrænsning af den mekaniske og kemiske belastningsevne efter tørring natten over. Den meget høje tværbindingdensitet resulterer i en meget vandfast og smudsafvisende overflade, der ikke opnås med enkomponent parketolier.

- Særdeles god bestandighed over for mekanisk og kemisk påvirkning
- Nemt at påføre
- Resistent mod husholdningskemikalier
- Opløsningsmiddelfri
- Evalueringsgruppe B iht. DIN 51097 (skridsikkerhed i barfodsområde)
- DIN 53160 (Resistens mod spyt og sved)
- EN 71-3 (Børnesikret coating, del 3: migration af særlige stoffer)

Tekniske Data:

Emballage:	metalbeholder
Enhedsstørrelse:	0,8 + 0,2 liter
Hyldetid:	min. 12 måneder
Forbrug per lag (1):	ca. 25 - 50 ml/m ²
Arbejdstemperatur:	ca. 18 – 25 °C
Blandingsforhold:	4 : 1
Bearbejdningsstid:	ca. 1,5 timer*
Yderligere påføring:	efter ca. 10 – 30 minutter*
I brugtagning og vaskbar:	efter ca. 12 timer*

* Under normale forhold ved 20 °C.

Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand.

Overfladeforberedelse:

Overfladen, der skal oliebehandles, skal være kittet, ren, tør, fri for urenheder og sletet i overensstemmelse med de anerkendte tekniske regler.

MAGIC OIL 2K SPA

Anvendelse:

1. Før brug skal beholderne have stuetemperatur og være grundigt omrørt.
2. Bland MAGIC OIL 2K SPA med hærderen og påfør et jævnt lag på overfladen ved brug af spartel.
3. 10 – 20 minutter efter påføring, skal overskuddet af MAGIC OIL 2K SPA poleres/fjernes med poler pad – beige, efterfølgende poleres med den hvide poler pad. Alt overskudsolie skal fjernes fra overfladen.
4. Umiddelbart efter påføringen af 1. lag påføres det 2. lag MAGIC OIL 2K SPA. Omgående og senest 30 minutter efter påføringen af det 2. lag fjernes overskydende materiale med en BEIGE PALLMANN PAD og overfladen poleres efter med en HVID PALLMANN PAD. Der må ikke efterlades overskydende materiale på overfladen.
5. Efter ca. 20 minutter skal overfladen poleres igen med en hvid poler pad for at opnå et jævnt resultat.
6. På grund af træsorternes forskellige sugende egenskaber, som også parketsorternes, kan et 3. lag påføres næste dag. Principielt er det nødvendigt at påføre så mange lag olie, som træet kræver for at blive mættet.
7. Rengør værktøjerne med Uzin CLEAN-BOX efter brug.

Forbrug:

Anbefalet mængde per lag: 25 – 50 ml/m²

Forbrug kan variere afhængig af absorptionen og tilstanden på overfladen på det træ eller parket, der skal imprægneres.

Vigtige noter:

- De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Mange indførte træsorter, som f.eks. teaktræ, Ipe Lapacho eller wengétræ og nåletræer indeholder indholdsstoffer (f.eks. såkaldte inhibitorer, harpiks eller mineralske indlejringer), der kan medføre væsentlige forsinkelser af tørringen, befugtningforstyrrelser eller farveændringer. På grund af disse træsorters mange og helt forskellige egenskaber, er det nødvendigt at finde ud af, om de er egnede til behandlingen og at gennemføre en test før den egentlige behandling.
- Hyldetiden er mindst 12 måneder i original emballage såfremt det opbevares i relativt køligt forhold. Beskyt mod frost. Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst muligt.
- Efter tilsætning af hærder må beholderen ikke lukkes for at forhindre overtryk i dåsen.
- Som fugeskit skal der anvendes en egnet PALL-X KITT fugemasse.
- Ved ikke fugefri og/eller affasede gulvbrædder anbefaler vi at få teknisk rådgivning om anvendelsen.
- Overfladen kan tidligst belastes 12 timer efter poleringen.
- Den oliebehandlede parketoverflade må ikke tildækkes de første 12 timer efter påføringen af MAGIC OIL 2K SPA.

- Vedligeholdelse, pleje og rengøring må tidligst gennemføres efter 12 timer.
- Forbruget på endetræ kan stige betydeligt (ca. 140 ml/m²). Når endetræet olieres, bør man rulle olien på. Derfor bør tørretiden være 72 timer inden der fortsættes.
- Olien påføres bedst med en rustfri stålspartel. Derefter fordeles det umiddelbart i et tyndt og jævnt lag med en pads beige og hvid. (Ved water-popping brug beige pads). Efterlad ikke overskydende olie på gulvet. Olie og oliestænk på gulvet skal poleres væk med klude eller pads.
- For at gulvet får en lang levetid anbefaler vi regelmæssig vedligeholdelse iht. producentens anvisninger med PALLMANN MAGIC OIL CARE og normal rengøring med PALLMANN CLEAN. De nøjagtige rengørings- og vedligeholdelsescyklusser fremgår af vedligeholdelsesansvningen for oliebehandlede trægulve.
- Gulning af træet kan forekomme (mørk gulning).
- De følgende standarder og udgivelser er anvendelige og særligt anbefalede: DIN 18356 (Arbejde med parket og klodsegulv) and DIN 18365 (Arbejde med gulvbelægninger).

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:

Olie-voks kombination, fri for opløsningsmidler. Komponent A: Ikke brændbar, men med risiko for spontan antænding (se "vigtig note" herunder). Komponent B: Ikke brandbar. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene eller huden. Ved hudkontakt vaskes huden omgående af med rigelige mængder vand og sæbe. Ved øjenkontakt skylles omgående med vand og opsøg læge. Anvend hudbeskyttende creme og beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller under behandlingen. Ved indtagelse, søg omgående læge og vis denne beholder eller etikette. Bl.a. følgende skal overholdes: advarsler/sikkerhedsanvisninger på emballagens etiket, i sikkerhedsdatabladet.

Vigtig note:

Hvis dette produkt kommer i kontakt med pads eller tekstiler er der en risiko for spontan selvantændelse! Derfor skal alle klude, pads etc. gennemvædes med vand og opbevares i en tætforseglet metalbeholder efter brug. Slibestøv i oxygen-baserede tørresystemer er letantændelige. Brandfare! Efter afslutning af slibning skal slibestøvet fugtes med vand og efterfølgende opbevares i tæt forseglede metalbeholdere.

Bortskaffelse:

Opsaml produktrester og genbrug dem, hvor det er muligt. Må ikke hældes i afløb, kloaksystemer eller jorden. Tomme, tørre plastik- eller metalbeholdere er genanvendelige. Beholder med flydende bundfald så vel som indsamlede flydende overskud er farligt affald. Beholdere med indtørrede rester er byggeaffald.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk

Sikkerhedsforskrifter: efter blanding med hærder:

MAL-Kode: 0-3 (1993)

Opbevares utilgængeligt for børn.